

VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR **СОСТАВ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СОСТАРИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ**

VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR – состав на водной основе для искусственного состаривания древесины. Воспроизводит процесс состаривания, который происходит в природе, реагируя с танинами древесины и создавая уникальный состаренный посеревший внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- создает уникальный состаренный внешний вид древесины серого цвета за считанные минуты;
- химически реагирует с танинами древесины, имитируя процессы, которые происходят в природе;
- может использоваться на всех типах непропитанной оголенной древесины;
- конечный вид зависит от типа древесины;
- на водной основе, почти без запаха;
- легкая очистка инструмента водой с мылом;
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для использования на древесине любых типов.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для оформления интерьеров и преобразования внешнего вида мебели, шкафов, дверей, деревянного декора и многого другого.

Ограничения: подходит для полов, но только в сочетании с финишными защитными покрытиями.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: уникальный внешний вид состаренной древесины серого цвета, зависящий от типа древесины.

СОСТАВ: гидратированный сульфат железа, вода. **ЛОВ:** менее 50 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л.

ПЛОТНОСТЬ: 1,0 кг/л.

РАСХОД: 25 м²/л. Расход зависит от типа и пористости поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: кисть с синтетической щетиной или поролоновая кисть.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите любые присутствующие покрытия шлифованием или жидкими смывками. VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR хорошо работает на оголенной непропитанной древесине. Подготовьте оголенную деревянную поверхность шлифованием наждачной бумагой №100 вдоль волокон древесины. Удалите шлифовальную пыль чистой сухой тряпкой.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЦВЕТА

VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR по-разному реагирует с различными типами дерева. Обязательно проверяйте внешний вид, тестируя состав на небольших незаметных участках, перед тем как приступить к выполнению основного объема работ.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. Чтобы получить хороший результат, наносите при температуре от 16°C до 32°C. Наносите кистью с синтетической щетиной или поролоновой кистью. Эффект состаривания начнет проявляться на дереве в течение 1 часа. Стирать состав не требуется. Для проявления более легкого эффекта сотрите состав после нанесения или слегка отшлифуйте подсохшее покрытие мелкозернистой наждачной бумагой № 240. Для создания более темного эффекта нанесите еще один слой состава через 1 час после первого. Чтобы удалить VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR, нанесите отбеливатель на поверхность, а затем сотрите.

Защитные покрытия

Для лучшей защиты рекомендуется использовать лаковое покрытие. Дайте поверхности просохнуть в течение 2 часов после нанесения VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR. Для лучших результатов используйте WATCO® Lacquer Clear Wood Finish Spray или другие прозрачные нитролаки. Если вы хотите в качестве защитного покрытия использовать полиуретановый лак, сначала нанесите WATCO® Lacquer Spray, чтобы запечатать поверхность, а затем нанесите полиуретановый лак Varathane Polyurethane на водной основе. Вначале протестируйте на небольшом незаметном участке. Некоторые верхние защитные покрытия могут реагировать с VARATHANE® WEATHERED WOOD ACCLERATOR, влияя на конечный внешний вид. Поэтому обязательно тестируйте лаки на незаметных участках.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 21-27°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа - 1 час;
- повторное нанесение (при необходимости) - через 2-4 часа;
- полное высыхание – 4 часа.

Очистка: очищайте инструменты водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru